

ORACAL

451 Baner Cal folija

Opis

Veoma rastegljiva specijalna PVC folija svilenkaste mat površine. Lako se skida sa materijala na koji je nalepljena.

Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 137 g/m², koji obezbeđuje lako skidanje folije. Za beli vinil koristi se svetlo plavi silikonski papir kako bi se napravio jači kontrast u odnosu na natpis.

Lepak

Solvent polyacrylate, trajni

Primena

Posebno izrađena za kratkoročne i srednjoročne natpise i dekorisanje na ceradama, transparentima i ostalim rastegljivim plastičnim površinama. Kako bi se obezbedila lakša aplikacija obično se preporučuje lepljenje na mokro. Pre lepljenja podloge moraju biti očišćene alkoholom ili izopropanolom i moraju se potpuno osušiti.

Tehnički podaci

Debljina* (bez zaštitnog papira i lepka)	80 mikrona
Dimenzionalna stabilnost (FINAT TM 14)	nalepljena na čelik, bez značajnog poprečnog skupljanja, u dužini 0,4 mm max.
Otpornost na temperaturu	nalepljena na aluminijum, -20°C do +65°C, bez promena
Otpornost na morsku vodu	nalepljena na aluminijum, nakon 100h/23°C bez promena
Otpornost na razređivače i hemikalije	na sobnoj temperaturi, 72h nakon lepljenja na aluminijum, kratkoročno otporna na većinu ulja i maziva, goriva, alifatičnih rastvarača, slabih kiselina, soli i alkalija
Adhezijska sila* (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	14 N/25 mm
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 15 MPa
poprečno	min. 15 MPa
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 120 %
poprečno	min. 150 %
Maksimalno vreme skladištenja**	2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +8°C
Rok trajanja nakon primene od strane stručnog lica izložena vertikalnim spoljnim uslovima (normalna klima Centralne Evrope)	3 godine

* prosečna

** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Zbog velikog broja raznih cerada koje postoje na tržištu, neophodno je da pre aplikacije sami izvršite testove. Obično se preporučuju cerade sa lakiranom površinom u vidu plastične barijere.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.
Proleterske solidarnosti 19
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194
31 30 195, 311 45 65
065 / 3114565
063 / 390800
email: office@difol.co.yu
web: www.difol.co.yu



ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>