

ORACAL

641 Ekonomična Cal folija

Opis

Meka PVC folija dostupna i sa sjajnom i sa mat površinom.

Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 137 g/m², koji obezbeđuje lako skidanje folije. Za beli vinil koristi se svetlo plavi silikonski papir kako bi se napravio jači kontrast u odnosu na natpis.

Lepak

Polyacrylate, trajni

Primena

Veoma pogodna za upotrebu na kater sistemima za izradu kratkoročnih i srednjoročnih spoljnih oznaka, napisa i dekoracija. Trajnost u zatvorenom prostoru je praktično neograničena.

Tehnički podaci

Debljina* (bez zaštitnog papira i lepka)	75 mikrona	
Dimenzionalna stabilnost (FINAT TM 14)	nalepljena na čelik, bez značajnog poprečnog skupljanja, u dužini 0,4 mm max.	
Otpornost na temperaturu	nalepljena na aluminijum, -40°C do +80°C, bez promena	
Otpornost na vodu	nalepljena na aluminijum, nakon 48h/23°C bez promena	
Adhezijska sila* (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	16 N/25 mm	
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527)		
uzdužno	min. 19 MPa	
poprečno	min. 19 MPa	
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527)		
uzdužno	min. 130 %	
poprečno	min. 150 %	
Maksimalno vreme skladištenja**	2 godine	
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +10°C	
Rok trajanja nakon primene od strane stručnog lica	crna / bela:	4 godine
izložena vertikalnim spoljnim uslovima (normalna klima Centralne Evrope)	transparentna / u boji:	3 godine
	metalik:	3 godine

* prosečna

** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.
Proleterske solidarnosti 19
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194
31 30 195, 311 45 65
065 / 3114565
063 / 390800
email: office@difol.co.yu
web: www.difol.co.yu



ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>