

ORACAL

6510 Fluorescentna Cast folija

Opis

Cast-PVC folija veoma je uočljiva kada se osvetli u svim dnevnim uslovima. Naročito je efektivna u svitanje, tj. sumrak i uslovima slabe vidljivosti.

Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 137 g/m², koji obezbeđuje lako skidanje folije.

Lepak

Solvent polyacrylate, trajni

Primena

Izrađena za reklame na automobilima i autobusima, natpisne pločice i grafiku svih tipova koji moraju biti posebno dobro vidljivi. Trajnost u zatvorenom prostoru je praktično neograničena. Zbog toga što se lako skida, idealna je za korišćenje na kater sistemima.

Metod štampe

Preporučuje se sito-štampa.

Tehnički podaci

Debljina* (bez zaštitnog papira i lepka)	110 mikrona
Dimenzionalna stabilnost (FINAT TM 14)	nalepljena na čelik, bez značajnog poprečnog skupljanja, u dužini 0,3 mm max.
Otpornost na temperaturu	nalepljena na aluminijum, -40°C do +105°C, bez promena
Otpornost na morsku vodu (DIN 50021)	nalepljena na aluminijum, nakon 100h/23°C bez promena
Adhezijska sila* (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	16 N/25 mm
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 13 MPa
poprečno	min. 13 MPa
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 100 %
poprečno	min. 100 %
Maksimalno vreme skladištenja**	2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +8°C
Rok trajanja nakon primene od strane stručnog lica izložena vertikalnim spoljnim uslovima (normalna klima Centralne Evrope)	1 godina

* prosečna

** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.
Proleterske solidarnosti 19
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194
31 30 195, 311 45 65
065 / 3114565
063 / 390800
email: office@difol.co.yu
web: www.difol.co.yu



ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>