

ORACAL

8510 Peskirna Cal folija

Opis

Specijalna PVC folija sa polimeričnim stabilnim plastifikatorima, koja obezbeđuje homogenost kada se gleda kroz nju ili kada je na materijalima. Njena srednje sjajna površina sprečava neželjenu refleksiju. U srebrnoj i zlatnoj nijansi i različitih struktura.

Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 137 g/m², koji obezbeđuje lako skidanje folije.

Lepak

Solvent polyacrylate, trajni

Primena

Za postizanje efekta inja na staklu, tj. zaleđenog stakla ili peskiranog ili isečenog stakla; naročito za dekoraciju izloga i staklenih vrata. Pogodno za proizvodnju na sistemima za sečenje (katerima).

Tehnički podaci

Debljina* (bez zaštitnog papira i lepka)	80 mikrona
Dimenzionalna stabilnost (FINAT TM 14)	nalepljena na staklo, bez značajnog poprečnog skupljanja, u dužini 0,2 mm max.
Otpornost na temperaturu	nalepljena na staklo, -40°C do +90°C, bez promena
Otpornost na sredstva za čišćenje	nalepljena na staklo, 8h u alkalijama za pranje (0,5% sredstva za čišćenje u domaćinstvu) na sobnoj temperaturi i 65°C, bez promena
Adhezijska sila* (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	18 N/25 mm staklo 16 N/25 mm akril-staklo
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 19 MPa
poprečno	min. 19 Mpa
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 130 %
poprečno	min. 150 %
Maksimalno vreme skladištenja**	2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +8°C
Rok trajanja nakon primene od strane stručnog lica izložena vertikalnim spoljnim uslovima (normalna klima Centralne Evrope)	7 godina

* prosečna

** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.
Proleterske solidarnosti 19
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194
31 30 195, 311 45 65
065 / 3114565
063 / 390800
email: office@difol.co.yu
web: www.difol.co.yu



ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>